

Návod na údržbu akustických panelov Obifon Modular s textilnou povrchovou úpravou a sortiment používaných textílií

Panely OBIFON využívajú vlastnosti textílií a spájajú ich s vlastnosťami pohltivého jadra na vznik akustických panelov na steny alebo strop.

Zásady ošetrovania textílií:

Textil vyžaduje pravidelné ošetrovanie a čistenie, čo výrazne predlžuje životnosť poťahovej látky.

Všetky znečistenia a škvrny je nevyhnutné vyčistiť okamžite po ich vzniknutí. Čím dlhšie budú škvrny a znečistenia ponechané nevyčistené tým obtiažnejšie bude sa ich zbaviť. Neskorý začiatok s odstraňovaním akýchkoľvek nečistoty môže však spôsobiť ich trvalé zotrvanie.

Tu sú základné pokyny na údržbu panelov Obifon Modular s látkovou povrchovou úpravou.

Pevné nečistoty alebo prach:

Vysávačom odstráňte všetky pevné nečistoty a prach pred tým ako sa zanesú do látky. Pri Vysávaní používajte nízky stupeň sania. Vysoký stupeň môže spôsobiť poškodenie samotného výrobku. Pri vysávaní a čistení dbajte na to, aby sa nečistoty nezatlačili, alebo nezanesli hlbšie do samotného panelu Obifon Modular alebo hlbšie do látky.

Rozliate tekutiny:

K odstráneniu rozliatych tekutín použite bielu bavlnenú handričku s dobrou nasiakavosťou, papierový obrúsok alebo čistú špongiu prípadne vechet'. Rozliate tekutiny je potrebné jemne otrieť a nasiaknuť do handričky alebo papierového obrúska, pričom je však nevyhnutné dbať na to, aby sme vzniknuté škvrny viac nerozmazali.

Pevné alebo polotekuté znečistenie:

Pri znečistení pevnou alebo polotekutou látkou je nevyhnutné najskôr opatrne odstrániť znečisťujúcu látku vytretím. Následne použijeme bielu bavlnenú handričku s dobrou nasiakavosťou, papierovým obrúsok alebo špongiu prípadne vechet' a utrieme znečistené miesto.

Väčšinou sa Vám podarí odstrániť všetky škvrny pomocou jemnej bavlnenej bielej handričky alebo mäkkou špongiou prípadne vechet'om. V závislosti od vlastností

V prípade nutnosti je možné použiť aj menšie množstvo mydla, prípadne neagresívneho čistiaceho prostriedku. Po vyčistení nechajte povrch dôkladne vyschnúť.

Dodržiujte vždy čistotu vody, aby nevznikli viditeľné okraje čistenia, prípadne nové znečistenie v dôsledku špinavej vody.

Upozornenia:

Dbajte na to aby vlhké čistenie prebiehalo na povrchu textílie a nedošlo k premočeniu látky a poškodeniu panelu Obifon Modular.

Nikdy nepoužívajte chemické čističe !

Nikdy nepoužívajte veľké množstvo vody, hrozí riziko poškodenia panelu Obifon Modular, samotnej látky ako aj riziko rozmazania vzniknutej nečistoty!

K čisteniu nikdy nepoužívajte násilné metódy a prostriedky. Nepoužívajte prostriedky obsahujúce benzín, trichloretylen alebo iné rozpúšťadlá. Hrozí nenávratné poškodenie textílie alebo nenávratné poškodenie panelu Obifon Modular.

Nikdy nepoužívajte ostré predmety, nože, nožnice, kefy, brúsne papiere-šmirgle, a podobné nevhodné pomôcky, ktoré by mohli nenávratne poškodiť panel Obifon Modular ako aj samotnú potáhovú látku. Nikdy nevystrihávajte znečistené miesta. Nikdy nevyrezávajte znečistené miesta.

V prípade nedodržania hore uvedených podmienok výrobca obkladu OBIFON, s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za vzniknuté škody.

Vlastnosti a sortiment používaných textílií

názov: Akutec

zloženie v %: 100 polyester

gramáž: 190 g/m²

šírka v cm: 150

účel použitia: použitie vo verejných priestoroch

skúška na odery: 40 000 martindale

protišpinivá úprava, nehorí plameňom - odtavuje sa /na požiadanie úprava proti horľavosti/



Farebná vzorkovnica



názov: MODENA

šírka v cm: 146

gramáž: 350 g/m²

zloženie v %: 100 polyester

účel použitia: náročné použitie vo verejných priestoroch a priestoroch s mechanickým zatažením

skúška na odery: 100 000 martindale





názov: MEMORY

šírka v cm: 145 +/- 5cm

gramáž: 406g/m² +/- 5%








zloženie v %: 100 polyester

účel použitia: náročné použitie vo verejných priestoroch a priestoroch s mech. zatazením

skúška na odery: 45 000 Martindale



názov: FINAL
šírka v cm: 138
zloženie: 100% olefin
účel použitia : náročné použitie vo verejných priestoroch
skúška na odery: 35 000 Martindale
- odolná voči UV žiareniu: farebná stálosť za sucha 4-5, za mokra 4
- znížená horľavosť (BS EN 1021-1)
- antibakteriálna úprava
- vode odpudivá úprava
- látka je príjemná na dotyk

TEST RESULTS	RESULT
 FLAMMABILITY ; BS EN 1021-1: 2006 - Smouldering Test	PASS
 ABRASION; ISO 12947-2:1998	@35.000 revs
 DIMENSIONAL STABILITY TO WASHING; ISO 6330:2000	Width : -0.3% Length : -1.3%
 PILLING; ISO 12945-2:2000	4-5@5.000 revs.
 SEAM SLIPPAGE; ISO 13936-2:2004 (*)	Weft : 2.4 mm Warp : 4.0 mm
COLOUR FASTNESS TO	
 RUBBING; ISO 105 X12:2001	Dry : 4 Wet : 4-5
 LIGHT; ISO 105 B02:1994	5+
COMPOSITION	%100 OLEFIN 415 Gr/m ² .





názov: SUNRISE

šírka v cm: 150

gramáž: 520gr/m²

zloženie v %: 100 polyester

účel použitia: náročné použitie vo verejných priestoroch

skúška na odery: 100 000 martindale



Vypracoval: Obifon, s.r.o.

Dňa: 12.3.2018